

PSA

WORLD REFINISH PAINTS

EPOS



Fondo epossidico 2K HS



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fondo epossidico 2K alto solido è un fondo epossidico bicomponente le cui caratteristiche conferiscono ottima adesione e potere antiruggine.

Il prodotto è stato studiato per realizzare tutti i lavori di riparazione nei settori di carrozzeria e come fondo anticorrosivo nei cicli di verniciatura di veicoli industriali commerciali e nell'industria in generale.

SUPPORTO

Lamiera, sgrassata fosfatata, carteggiata, sabbiata.

Lamiera zincata.

Ghisa.

Alluminio e leghe leggere, sgrassati e carteggiati.

Acciaio inox, sgrassato e carteggiato.

Vetroresina, gel-coat, stucchi poliesteri.

Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate.



Catalisi e diluzione

	Volume	
Eposs 088	2 parti	100%
Catalizzatore EposCat 188	1 parte	50%
Diluente Epossidico 588	0	20

Aerografo ad aspirazione:

Ugello 1.8-2.0 mm

Aerografo a caduta:

Ugello 1.7-1.8 mm

Pressione al calcio :

3.0-3.5 bar

Aerografo HVLP:

Ugello 1.7-1.8 mm

Pressione:

2,0 bar all'ugello

Applicare 2-3 mani intervallate da 10-15 minuti a 20°C, secondo catalizzatore. Lo spessore consigliato per 2 mani è di 50-70 micron.

Pulire accuratamente il supporto. Se necessario, carteggiare con P120-220. In presenza di calamina, carteggiare o sabbiare.

	Fuori polvere	Secco al tatto	Carteggiabile
Essiccazione a 20°C	15 min	3-4 h	24 h
Forno a 60°C			60 minuti

CATALIZZATORI E DILUENTI

	Catalizzatore	Diluente
Sistema riempitivo e isolante	Catalizzatore EPOSCAT188	Diluente EPOS588

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione dell'utilizzatore a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti poiché non abbiamo il controllo della superficie su cui viene applicato il prodotto e di molti fattori che ne influenzano l'applicazione.

MAXICAR - PSA GROUP

VIA L. DA VINCI, 21/23 - TEL. 0935 684005 - 85426 - FAX 0935 686228 - 94015 PIAZZA ARMERINA

(EN) MAIL info@psa-car.it P.IVA 01087700868

www.psa-car.it

PSA

WORLD REFINISH PAINTS

EPOS088

Fondo epossidico 2K HS 2:1:20%



RIVERNICIATURA

Utilizzato come fondo riempitivo o isolante, dopo carteggiatura con carta grana-P240 a secco.



DATI TECNICI

Colore	Grigio
Peso Specifico	1,580 Kg/l
Resa teorica	5 mq/l prodotto pronto all'uso 2 mani 100-120 micron
Pot-life	6 ore a 20°C
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Durata della garanzia di stoccaggio, 24 mesi in confezione integra e a temperatura non inferiore a 20°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con Diluente Nitro.



NORME DI SICUREZZA

- Il prodotto è a solo uso professionale
- Usare in ambiente ben ventilato
 - In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
 - Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
 - Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
 - Consultare la scheda di sicurezza relativa

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione dell'utilizzatore a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti poiché non abbiamo il controllo della superficie su cui viene applicato il prodotto e di molti fattori che ne influenzano l'applicazione.