

PSA

WORLD REFINISH PAINTS

STUCCO VETRO RESINA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STUCCO VETRO RESINA è uno stucco a base di resine poliesteri insature rinforzato con fibra di vetro. Possiede notevole flessibilità, elevata resistenza meccanica, termica e chimica. Adatto per la stuccatura e assemblaggio di manufatti in lana di vetro.

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione;
- Consente una rapida applicazione anche a grossi spessori.

DATI TECNICI

Natura del prodotto	Resina poliesteri.
Colore	Giallo.
Confezioni	2 kg.
Peso specifico	1400 ± 50g/l.
Stoccaggio: 12 mesi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.	

CONSIGLI UTILI PER L'APPLICAZIONE



Pulire bene la superficie; eliminare ogni residuo di ossido; sgrassare con A90 (sgrassante antisiliconico) Aggiungere l'induritore in pasta allo stucco in rapporto alla temperatura ambiente:

10 - 20°C	2 - 3 %
maggiore di 20 °C	1 - 2 %

Pot life: 4 - 7 minuti a 20 °C



Per una op più rasate
Spessore consigliato 200 - 800 micron.



Carteggiatura a secco con carta P40, P80.
Carteggiabile dopo 40 - 45 minuti dall'applicazione.



Essiccazione ad aria 20 °C
Intervallo tra rasate 8 - 10 minuti.



IGIENE E SICUREZZA
Solo per uso professionale.



Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione del Cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall'Utilizzatore.

MAXICAR - PSA GROUP

VIA L. DA VINCI, 21/23 - TEL. 0935 684005 - 85426 - FAX 0935 686228 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)
MAIL info@psa-car.it P.IVA 01087700868

www.psa-car.it