

# PSA

WORLD REFINISH PAINTS

# S011 Base Opaca

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**S011** è una base opaca che permette di realizzare colori metallizzati, micalizzati e pastello a doppio strato. La vasta gamma dei colori, insieme all'opacità di alta qualità, permette di ottenere risultati eccellenti.

N.B: esclusivamente per usi non regolamentati dal D.Lgs N.161/2006 e Normativa Europea 2004/42.

## CARATTERISTICHE

- Facile applicazione;
- Eccellente brillantezza e tenuta;
- Rapida essiccazione.

## DATI TECNICI

Natura del prodotto	Solventi alifatici.
Colore	Pigmentato, in base al codice colore.
Aspetto	Opaco.
Confezioni	1 lt.
Peso specifico	890 ± 10 g/l.
V.O.C.	845 ± 10 g/l.

## CONSIGLI UTILI PER L'APPLICAZIONE



Rapporto di miscelazione (in volume):

<b>Base Opaca S011</b>	100.
<b>Diluente DL25</b>	60 - 70.

Carteggiare la vernice preesistente con P400/P500.  
Sgrassare con cura il supporto, prima e dopo ogni intervento di carteggiatura.



Ugello pistola a caduta HVLP	1,2 - 1,3mm.
Pressione	1,8 - 2,0 bar.
Numero di mani	2.
Spessore consigliato	15-20 micron



Applicare una mano leggera. Successivamente 2 mani piene, intervallate 10-15 min., per raggiungere copertura dare un'altra mano sfumata. In alcune tinte di bassa copertura possono essere necessarie più mani.

Nota: Per lavori con tinte di bassa copertura o tinte che richiedano più mani si consiglia di catalizzare la base al 5%.



Ricoprire con il trasparente dopo 20 minuti sotto ventilazione a 20°C.



In caso di lavori che richiedano più mani, ricoprire dopo 30-45 minuti sotto ventilazione a 20°C.



## IGIENE E SICUREZZA

Solo per uso professionale

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione dell'utilizzatore a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti poiché non abbiamo il controllo della superficie su cui viene applicato il prodotto e di molti fattori che ne influenzano l'applicazione.

MAXICAR - PSA GROUP

VIA L. DA VINCI, 21/23 - TEL. 0935 684005 - 85426 - FAX 0935 686228 - 94015 PIAZZA ARMERINA

(EN) MAIL [info@psa-car.it](mailto:info@psa-car.it) P.IVA 01087700868

www.psa-car.it